

# Rectifix<sup>®</sup>



Rectifix<sup>®</sup> is een schroef van hoogwaardige staalkwaliteit speciaal ontworpen voor een duurzame bevestiging van geïsoleerde hellende daksystemen op houten onderconstructies. Deze schroef laat toe om te schroeven in een rechte hoek t.o.v. de dakhelling (geen schuine schroeven meer nodig).

## Toepassingen

Bevestiging van geïsoleerde hellende daksystemen op houten onderconstructies (bijv. Powerroof<sup>®</sup>, Powerroof<sup>®</sup> Maxx, L-Ments<sup>®</sup>, ...)

## Product

Eigenschap	Waarde	Eenheid
<b>Afmetingen</b>		
Lengte	150, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 270, 290	mm
Diameter	7	mm

## Hoofdkenmerken

Karakteristiek buigmoment	EN 14592+A1:2012	14894	Nmm
Karakteristieke uittrekwaarde	EN 14592+A1:2012	11,26	N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke doortrekwaarde kop	EN 14592+A1:2012	ρ <sub>k</sub> = 405	
		kg/m <sup>3</sup>	
Karakteristieke treksterkte	EN 14592+A1:2012	18,59	N/mm <sup>2</sup>
		ρ <sub>k</sub> = 507	
Karakteristieke draaimomentratio F <sub>tor,k</sub> / R <sub>tor</sub>	EN 14592+A1:2012	kg/m <sup>3</sup>	
		23,24	kN
Bescherming tegen corrosie	Elektro-verzinkte coating minimum 5 μm met min. 700 uren SST	17,28	Nm
		ρ <sub>k</sub> = 405	
Bit aansluiting		kg/m <sup>3</sup>	
		5,4	
		40	TORX

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificiert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

### Recticel Insulation

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, België

[www.recticelinsulation.com](http://www.recticelinsulation.com)

FEEL  
GOOD  
INSIDE

RECTICEL  
insulation

# Rectifix<sup>®</sup>

## Isolatie dikte versus schroeflengte

Isolatie dikte (mm)	Schroeflengte (mm)
---------------------	--------------------

60	150
80	170
90	180
100	190
120	210
140-145	230
160	250
180	270
200	290

## Standaarden en certificaten

### Normering

Productnormering EN 14592 + A1: 2012

Aangemelde instantie 2590, SHR, Wageningen, Nederland heeft de volgende taken onder systeem 3 uitgevoerd: het definiëren van het producttype en het initiële typeonderzoek (initiële typetest, ITT) en heeft een overeenkomstig rapport uitgebracht, nr. 16,0211

## Overig / Diversen

### Behandeling / Onderhoud

Opslag

Droge opslagplaats

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificiert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

### Recticel Insulation

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, België

[www.recticelinsulation.com](http://www.recticelinsulation.com)

FEEL  
GOOD  
INSIDE

**RECTICEL**  
insulation